

Paraugs	izmēri, mm			Masa, g	Tilpums	raujošā	Mpa	vidējais, Mpa
	X	Y	Z					
Misfit I	100,00	100,00	99,20	2517,90	992,00	811,5	80,3	77,04
Misfit II	100,00	99,95	99,00	2442,70	989,51	745	73,8	
DT I	100,00	100,00	98,35	2064,60	983,50	759,8	75,8	76,65
DT II	100,00	100,00	98,75	2063,50	987,50	780,3	77,5	
TKT I	99,90	99,90	100,60	2406,10	1003,99	1518,2	148,2	147,73
TKT II	100,00	100,00	100,30	2402,50	1003,00	1505,7	147,3	
Betonētāji I	100,00	100,00	100,60	2276,10	1006,00	1436	140,0	150,92
Betonētāji II	100,00	100,00	98,50	2321,40	985,00	1624,7	161,8	
Īpašie plastifikatori I	100,00	100,00	100,40	2381,50	1004,00	1321,8	129,2	128,91
Īpašie plastifikatori II	100,15	100,15	99,90	2381,60	1002,00	1312,3	128,7	
Betongrauži I	100,70	100,40	98,75	2223,30	998,39	1025,8	101,2	102,63
Betongrauži II	100,00	100,00	99,00	2250,80	990,00	1050,2	104,1	
Betonzilla I	100,00	100,00	100,60	2437,90	1006,00	1566,4	152,7	151,69
Betonzilla II	100,00	100,00	101,35	2440,90	1013,50	1556,3	150,6	
TKT I (nesk)	100,00	99,65	98,10	2283,70	977,57	1391,5	139,2	136,44
TKT II (nesk)	100,00	100,00	98,35	2292,70	983,50	1340,8	133,7	

Paraugu izgatavošanas datums: 16.04.15

Paraugu pārbaudes datums: 14.05.15

Komandu sastāvs:	
Misfit	Igors Riba
	Vladislavs Zaicevs
	Arnolds Rullis
TDT	Toms Trigubs
	Tedis Rozenfelds
	Kārlis Reinikovs
Betonzilla	Matīss Babris
	Kalvis Ābeļkalns
	Mārtiņš Beiša
DT	Marks Kušneris
	Leons Lomonosovs
Betonētāji	Laura Šēle
	Uldis Senkāns
	Kristaps Vītols
Betongrauži	Agita Driča
	Zane Čamane
	Emīls Dreijers
Īpašie plastifikatori	Jānis Riekstiņš
	Toms Medjānovs
	Agris Ļaksa